



Pinja Color Oil

TYYPPI

Vesiohenteinen, sävytettävä puoliksi läpinäkyvä puuöljy.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Nopeasti kuivuva puuöljy ulkoverhouspaneelien ja -lautojen sekä hirsirakennusten lyhytaikaiseen suojaukseen. Suojaa pintaa kosteudelta, auringonvalolta ja lialta kosteissa olosuhteissa.
- Tunkeutuu puuhun. Tuotteella on erittäin hyvä vedenhylkivyyys, mikä vähentää puun halkeilua.
- Soveltuu ulkona käytettävien puupintojen kuultokäsittelyyn, kuten terasseihin ja puutarhakalusteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

n. 15%

Kuiva-ainepitoisuus,
paino-%

15%.

Tiheys

1,0 kg/l (kirkas).

Suosittelavat
levitysmäärät ja
teoreettinen riittäisyys

Suositeltavat levitysmäärät (ohentamaton)		Teoreettinen riittäisyys
märkä	kuiva	
80–120 g/m ²	ei mitattavissa	8–12 m ² /l

8–12 m²/l.

Käytännön riittäisyyteen vaikuttavat pohjustusmenetelmä ja -olosuhteet sekä pohjustettavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Kuivumisajat

	+23°C
Kosketuskuiva, kuluttua	30min
Uudelleen käsiteltävissä, kuluttua	24h

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Sävytetty Pinja Color Oil kuivuu hitaammin kuin kirkas.

Värisävyt

Kirkas. Voidaan sävyttää Valtti-värikartan sävyihin. Avatint-sävytysjärjestelmä.

Pinja Color Oil

KÄSITTELYOHJEET

Pinnan esikäsittely

Käsitlemättömät pinnat:
Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Varmista, että pinnassa ei ole hometta eikä sinistäjäaineita.

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 19%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.

Käsittely

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä.

Suurpaineruiskutuksessa suositeltava suuttimen koko 0,009"–0,011" ja suutinpaine 80–160 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan.

Sivu ilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa suositeltava suuttimen koko 0,009"–0,011" ja suutinpaine 40–120 bar. Hajotusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan.

Terassilautojen suojaamiseksi suositellaan yhtä käsittelykertaa.

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.

Työvälineiden puhdistus

Vesi

VOC

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 7 g /litra kuullotetta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuuskäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiotuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.