



TIKKURILA

PONTTI FLOOR LACQUER 50

PUOLIKIILTÄVÄ VESIOHENTEINEN LAKKA PUULATTIOILLE / SÄVYTETTÄVISSÄ

TYYPPI

Puolikiiltävä, vesiohenteinen, sävytettävä polyuretaani-akrylaattilakka sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Hiotulle puupinnalle pinta- sekä huoltolakkaukseen sisätiloissa. Varmista ennen käsittelyä tuotteen soveltuvuus kyseiselle puupinnalle pienellä koelakkauksella. Soveltuu myös kesäasuntojen lattioiden lakkaukseen.

SOVELTUVUUS

Asuinrakennusten puulattiat sekä muut puupinnat sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PONTTI FLOOR LACQUER 50

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	641 Asuinhuoneistojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat.
Perusmaalit	EP perusmaali
Värit	Ajaton kuultava, Deco Grey -värikartta Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin väreihin. Suurien pintojen sävyttämiseen suositellaan käytettäväksi Parketti-Ässä Petsiä, näin lopputuloksesta tulee mahdollisimman tasainen. Petsi levitetään puupuhtaalle pinnalle.
Kiilto	Puolikiiltävä. 3/RT-luokitus.
Riittoisuus	7 m ² /l.
Pakkaukset	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Sively.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 15 min. Uudelleen käsiteltävissä n. 3 h kuluttua. Käyttöönottokuiva seuraavana päivänä. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa n. 2 viikossa. Vältä kovaa rasitusta, puhdistusta sekä tarttuvien ja raskaiden esineiden asettamista lakatulle pinnalle tänä aikana.
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	30
VOC	(cat A/i) 140g/l (2010), Pontti Floor Lacquer 50 sisältää VOC max. 140 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

PONTTI FLOOR LACQUER 50

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Puupinnan on oltava kuiva ja puhdas liasta, vahasta ja rasvoista. Ilman ja pinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 30–80 %.

Pinnan esikäsittely

Käsittelemätön puupinta:

Puhdista pinta liasta, vahasta ja rasvoista. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Aikaisemmin lakattu puupinta:

Pese Tikkurilan Maalipesulla ohjeen mukaan. Anna kuivua. Hio pinta himmeäksi (hiomapaperi n:o 120 tai 150). Poista hiontapöly huolellisesti pölynimurilla ja pyyhi pinta lopuksi kostutetulla, nukkaamattomalla ja puhtaalla rievulla. Pahoin kulunut lattiapinta hiotaan puhtaalle puulle. Varmista ennen lakkausta Pontti Floor Lacquer 50 -puulattialakan soveltuvuus vanhalle lattiapinnalle pienellä koelakkauksella.

Lakkaus

Sekoita Pontti Floor Lacquer 50 -puulattialakka hyvin pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Jos käytät säilytettyä tuotetta, ohenna lakkaa n. 20 % vedellä. Puupuhtaat suuret pinnat suositellaan säilytettäväksi Parketti-Ässä Petsillä. Säilytetty puulattialakka sopii pienten pintojen (esim. lakatut portaat tai kynnykset) käsittelyyn. Levitä lakka puunsyiden suuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Liikuta lakkaa rauhallisesti siveltimellä, vältä pyörittäviä/hankaavia liikkeitä. Käsittele pinta 2–3 kertaa.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6–8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Käytä suojakäsineitä. Sisältää adipohydratsidi, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.