



TIKKURILA

# PRESTO ALR

RUISKUTASOITE

## TYYPPI

Käyttövalmis, kevyt ruiskutasoite. Vesiohenteinen. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus. Täyttää rasitusluokka 04 vaatimukset.

## KÄYTTÖKOHTEET

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

## SOVELTUVUUS

Kattojen ja seinien osa-ja kokotasoitukseen sekä saumanauhojen kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa.

Soveltuu erityisesti levyseinille, myös betoni-, kevytbetoni-, rappauspinnoille sekä vanhoille maalipinnoille. Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO ALR

## TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maalaustuoteryhmä 2012</b> | 812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04 (RT-luokitus), 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.                                                            |
| <b>Värit</b>                  | Valkoinen                                                                                                                                                                                       |
| <b>Riittoisuus</b>            | Keskimäärin 1 l/m <sup>2</sup> 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.                                                                                                |
| <b>Täyttökyky</b>             | Enint. 3,0 mm, olosuhteista riippuen.                                                                                                                                                           |
| <b>Pakkaukset</b>             | 14 l                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ohenne</b>                 | Vesi.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Työtap</b>                 | Teräslasta, tasoiteruisku, telaus ja bazooka nauhoituskone.                                                                                                                                     |
| <b>Kuivumisaika</b>           | Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin (normaaliolosuhteissa 2–24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen). |
| <b>Tiheys (kg/l)</b>          | 1,3 kg/l, ISO 2811.                                                                                                                                                                             |
| <b>Kutistuma</b>              | Erittäin vähäistä.                                                                                                                                                                              |
| <b>Raekoko</b>                | Enint. 0,30 mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Varastointi</b>            | Suojattava pakkaselta. Säilyy avaamattomana 1 vuoden.                                                                                                                                           |

# PRESTO ALR

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

### Laastitustyö

Levitä Presto ALR seinä- ja kattopinnoille teräslastalla tai tasoiteruiskulla ja tasoita. Paperisaumanauhan kiinnityksessä työstä sauma laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tasoite soveltuu myös käsinlevitykseen.

Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan. Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1–2 kertaa. Aikaisemmin tasoitetuilla kattopinnoilla viimeinen tasoituskerta voidaan jättää ruiskupintaiseksi.

Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinta suositellaan pohjamaalattavan.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

# PRESTO ALR

EN 13963:2005

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |          |
| 16                                                                                |          |
| TIK-1650-5004a                                                                    |          |
| EN 13963:2005                                                                     |          |
| Kipsilevyjen saumasaine – tyyppi 2A.                                              |          |
| Palokäyttäytyminen                                                                | A2-s1,d0 |
| Taivutuslujuus                                                                    | > 320 N  |
| Vaaralliset aineet                                                                | NPD      |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO ALR

EN 15824:2009

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |           |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |           |
| 16                                                                                |           |
| TIK-1620-5004b                                                                    |           |
| EN 15824:2009                                                                     |           |
| Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.                                 |           |
| Palokäyttäytyminen                                                                | A2-s1, d0 |
| Tartuntalujuus vetokokeessa                                                       | ≥ 0,3 MPa |
| Vaaralliset aineet                                                                | NPD       |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.