



TIKKURILA
PRESTO LG
TÄYTTÖTASOITE

TYYPPI

Vesiohenteinen, käyttövalmis täyttötasoite. Täyttökyky 0–30 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Karhean betoni- ja rappauspinnan tasoitukseen ja kolojen täyttöön. Tasoite on kevyttä ja helposti levitettävissä sekä hiottavissa. Ei tarvetta erilliselle pintatasoiteelle



PRESTO LG

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.
Värit	Harmaa.
Pakkaukset	3 l, 10 l, 15 l
Ohenne	Vesi, yleensä ei ohenneta.
Työtapa	Levitys lastalla.
Kuivumisaika	Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin; normaaliolosuhteissa 2–48 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen.
Tiheys (kg/l)	0,9 kg/l, ISO 2811.
Kutistuma	Erittäin vähäistä.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	46
Erikoisominaisuus	Tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

PRESTO LG

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalattut pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

Käsittely

Levitä Presto LG lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 24.05.2023

PRESTO LG

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5001b	
EN 15824:2009	
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.	
Palokäyttäytyminen	B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa	≥ 0,3 MPa
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.