



TIKKURILA  
**PRESTO LV**  
MÄRKÄTILATASOITE

**TYYPPI**

Vesiohenteinen, käyttövalmis, kostean tilan kevyttasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Seinä- ja kattopinnat kosteissa sisätiloissa esim. kylpyhuoneiden seinä- ja kattopintojen tasoittamiseen ennen muovipäälysteen kiinnitystä, laatoitusta tai maalausta.

**SOVELTUVUUS**

Kipsi- ja puukuitulevyjen, betoni- ja rappauspintojen koko- ja osatasoitukseen kosteissa sisätiloissa. Erityisen sopiva saumanauhan kiinnitykseen ja tasoitteeksi kosteissa sisätiloissa.





TIKKURILA

TUOTESELOSTE 24.05.2023

## PRESTO LV

### TEKNISET TIEDOT

<b>Maalaustuoteryhmä 2012</b>	83 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 05.
<b>Värit</b>	Siniharmaa.
<b>Pakkaukset</b>	3 l, 10 l
<b>Ohenne</b>	Vesi, yleensä ei ohenneta.
<b>Työtapa</b>	Levitys lastalla.
<b>Kuivumisaika</b>	Hionta voidaan suorittaa tasoitteen kuivuttua; normaaliolosuhteissa 2–24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen. Maalaaminen, laatoitus tai seinänpäällysteen asennus voidaan tehdä tasoitteen täysin kuivuttua.
<b>Tiheys (kg/l)</b>	1,1 kg/l, ISO 2811.
<b>Kutistuma</b>	Erittäin vähäistä.
<b>Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%</b>	61
<b>Erikoisominaisuus</b>	Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO LV

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Tasoita maalaamattomat pinnat suoraan Presto LV Märkätilatasoitteella.

Ennen maalattu pinta:

Puhdista pinnat Tikkurilan Maalipesulla. Anna pinnan kuivua. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

### Käsittely

Levitä Presto LV Märkätilatasoite lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

# PRESTO LV

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5004a	
EN 13963:2005	
Kipsilevyjen saumasaine – tyyppi 3A.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1,d0
Taivutuslujuus	> 320 N
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 24.05.2023

## PRESTO LV

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5004b	
EN 15824:2009	
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.	
Palokäyttäytyminen	B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa	≥ 0,3 MPa
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.