



Temafloor 25 Clear

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.

СВОЙСТВА

- Tikkurila Temafloor 25 Clear обеспыливающий лак, предохраняющий поверхность от проникновения загрязнений.
 - Превосходная устойчивость к истиранию.
 - Используется в качестве финишного покрытия в мозаичных напольных системах.
- Tikkurila Temafloor 25 Clear предназначена для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%) Ок. 40 % по объему.

Плотность 1.0 кг/литр.

Практический расход Средний расход на бетонный пол: 4 - 7 м²/л.
Практический расход зависит от шероховатости и пористости обрабатываемой поверхности, а также метода нанесения.

Время высыхания (при +23°) Поверхность сухая «от пыли» спустя 3 часа; «на отлип» - через 3,5 часов;
Следующий слой можно наносить через 4-12 часов;
Заданный уровень прочности достигается через 24 часа.
При относительной влажности воздуха ниже 50%, время отверждения увеличивается.

Способ нанесения Валик или кисть.

Очистка инструментов Растворитель 1031

Внешний вид Высокоглянцевый.

Инструкция по разбавлению Внимание! Полиуретановый лак Tikkurila Temafloor 25 Clear не разбавлять.

Класс пожарной опасности B_{FL}-s1 в соответствии со стандартом EN 13501-1

ЛОС ЛОС 2004/42/ЕС (cat A/h) 500 г/л (2010)
Темафлор 25 Клиэ: макс. ЛОС < 500 г/л.

Тара 20,0 L

Temafloor 25 Clear

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность очистить от пыли, грязи и химических загрязнений моющим средством перед шлифованием. Удалить старый слой непрочной держащейся краски шлифованием или вакуумной пескоструйной обработкой. Очистить выбоины, удалив непрочный держащийся материал и пыль. Раскрыть трещины, например, абразивным инструментом. Удалить осыпающиеся материалы и пыль. После предварительной механической обработки тщательно удалить весь осыпающийся материал и пыль с помощью пылесоса. Подложка должна иметь предел прочности на разрыв более 1,5 МПа.
В случае использования цементной стяжки, необходимо проверить совместимость покрытия с материалом выравнивающей стяжки.
- Условия при нанесении** Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Остаточная влажность подложки не должна превышать 4% по массе. При нанесении и отверждении температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже + 15°C. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%.
- Грунтование** Для грунтования использовать неразбавленный лак Tikkurila Temafloor 25 Clear. Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. При необходимости повторить грунтование, чтобы получить невпитывающую, непористую поверхность. Пористый грунтовочный слой может привести к образованию отверстий и пузырьков воздуха в готовом покрытии. Последующую обработку можно проводить через 2 часа, используя метод «мокрый по мокрому».
- Исправление неровностей** Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Tikkurila Temafloor 200 Primer и сухого, чистого песка с фракцией зерна 0,1-0,6 мм. Соотношение смешивания: 1 часть по объему лака на 1-2 частей песка. Выровненные места отшлифовать до уровня окружающего пола перед нанесением финишного покрытия.
Внимание! Бетонную поверхность нужно загрунтовать перед выравниванием.
- ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.