

Temafloor Fluat

TYYPPI

Kiteinen, veteen sekoitettava piifluoridipohjainen betonilattioiden pintakyllästysaine.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Soveltuu käsittelemättömien vanhojen sekä uusien betonilattioiden pölynsidontaan ja pintakarkaisuun.
- Reagoi betonin pinnassa olevien kalsiumkarbonaattihiukkasten kanssa, ei muodosta kalvoa. Voidaan tarvittaessa pinnoittaa Temafloor -sarjan epoksinnoitteilla ja -massoilla.
- Käyttökohteita ovat esim. varastot ja auto- ja paikoitushallit.

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 04 Fluatointiaineet.

Käytännön riittäisyys

Pakkauskoko 25 kg / Lattian pinta-ala 150 m ²	
1. käsittely	2. käsittely
Temafloor Fluat 9 kg + vesi 65 litraa	Temafloor Fluat 16 kg + vesi 65 litraa

Käsiteltävän pinnan huokoisuus vaikuttaa liuoksen riittäisyyteen.

Työvälineet

sivellin, teräslasta

VOC

Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Astiakoot

25 KG

Temafloor Fluat

KÄSITTELYOHJEET

Pinnan esikäsittely

Poista aina rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesu -pesuaineella ennen hiontaa. Poista sementtiliimakerros ja vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Valitse parhaiten ko. tiloihin soveltuva menetelmä. Puhdista lattian kolot ja kuopat poistamalla hauras ja irtonainen materiaali. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista mekaanisen esikäsittelyn jälkeen kaikki irtonainen aines huolellisesti imurilla.

Alustan vetolujuuden on oltava yli 1,5 MPa.

Käytettäessä tasoitemassoja, tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.

Käsittelyolosuhteet

Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pinnan jäännöskosteus ei saa ylittää 4 paino-%. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittely

Kaada liuos puhdistetulle pinnalle ja levitä harjalla tai lastalla siten, että käsiteltävä pinta kokonaisuudessaan peittyy. Pidä liuosta lattialla vähintään 3 tunnin ajan samalla harjaten.

Huuhtelee pinta käsittelyn jälkeen runsaalla vedellä. Anna lattiapinnan kuivua vähintään vuorokausi ennen seuraavaa käsittelyä.

Toinen käsittely tehdään ensimmäisen käsittelyn mukaisesti.

Huuhtelee pinta käsittelyn jälkeen runsaalla vedellä ja harjaa voimakkaasti. Älä anna lattiapinnan kuivua ennen huuhteluvaihetta. Jos pesua ja harjausta ei tehdä huolellisesti, saattaa lattian pintaan muodostua pölymäinen kerros reagoimatonta fluatointiainetta.

Lattia voidaan ottaa käyttöön heti pinnan kuivuttua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiotuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.