

TIKKURILA

TIXOMATT – UUSI LAATU

ERIKOISPOHJAMAALI SISÄSEINILLE JA -KATOILLE / TÄYSHIMMEÄ

TYYPPI	Hyytelömäinen, peittävä ja eristävä sisäseinien ja -kattojen alkydipohjamaali.
KÄYTTÖKOHTEET	Sisäseinät ja -katot.
SOVELTUVUUS	Soveltuu uusille ja ennen maalatuille rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy- ja puupinnoille sisällä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TIXOMATT – UUSI LAATU

TEKNISET TIEDOT	
Maalaustuoteryhmä 2012	221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05; 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05.
Värit	Valkoinen. Ei sävytettävissä.
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.
Riittoisuus	8-10 m²/l.
Pakkaukset	1 l, 3 l, 10 l, 15 l
Työtapa	Telaus, ruiskutus tai sively. Korkeapaineruiskutus: suutin 0,013"–0,018" eli 0,330–0,460 mm.
Kuivumisaika	Pölykuiva 4-8 tunnissa. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Hyvä tuuletus maalauksen jälkeen on suositeltavaa.
Tiheys (kg/l)	n. 1,7 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	57
VOC	(cat A/g) 350g/l (2010) Tixomatt sisältää VOC max. 350 g/l.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TIXOMATT – UUSI LAATU

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista Tikkurilan Maalipesulla ja anna kuivua hyvin.

Käsittely
Tixomattia ei yleensä tarvitse sekoittaa tai ohentaa ennen käyttöä. Levitä 1–2 kerrosta telalla, ruiskulla tai siveltimellä.

Viimeistele tarvittaessa pintamaalilla (esim. Siro Himmeä, Harmony tai Joker).

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Syttyvä neste ja höyry. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.



GHS02

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.