



TIKKURILA  
**PRESTO LF**  
REMONTTITASOITE

**TYYPPI**

Vesiohenteinen, käyttövalmis remonttitasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.

**KÄYTTÖKOHEET**

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

**SOVELTUVUUS**

Erityisesti ennen maalattujen pintojen koko- ja osatasoitukseen. Sekä saumanauhojen kiinnitykseen että saumojen tasoitukseen. Soveltuu kipsilevy-, puukuitulevy-, betoni- ja rappauspinnoille.



## PRESTO LF

### TEKNISET TIEDOT

|                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maalaustuoteryhmä 2012</b>          | 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04                                                                                                                       |
| <b>Värit</b>                           | Lähes valkoinen                                                                                                                                                                   |
| <b>Ohenne</b>                          | Vesi, yleensä ei ohenneta                                                                                                                                                         |
| <b>Työtap</b>                          | Levitys lastalla.                                                                                                                                                                 |
| <b>Kuivumisaika</b>                    | Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa tasoitteen kuivuttua; normaaliolosuhteissa 2-24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen. |
| <b>Tiheys (kg/l)</b>                   | 1,2 kg/l, ISO 2811                                                                                                                                                                |
| <b>Kutistuma</b>                       | Erittäin vähäistä.                                                                                                                                                                |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%</b> | 61                                                                                                                                                                                |
| <b>Raekoko</b>                         | max. 0,15 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Varastointi</b>                     | Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.                                                                                     |

# PRESTO LF

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Käsitteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella. Anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

### Käsittely

Levitä Presto LF Remonttitasoite lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

### Saumanauhan kiinnitys

Levitä tasoite lastalla. Paina saumanauha heti lastalla kiinni märkään tasoitepintaan. Levitä tasoitetta saumanauhan päälle. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Tee toinen tasoitus tarvittaessa.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

# PRESTO LF

EN 13963:2005

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |          |
| 13                                                                                |          |
| TIK-1650-5003a                                                                    |          |
| EN 13963:2005                                                                     |          |
| Kipsilevyjen saumasaine – tyyppi 3A.                                              |          |
| Palokäyttäytyminen                                                                | A2-s1,d0 |
| Taivutuslujuus                                                                    | > 320 N  |
| Vaaralliset aineet                                                                | NPD      |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO LF

EN 15824:2009

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |                |
| 13                                                                                |                |
| TIK-1650-5003b                                                                    |                |
| EN 15824:2009                                                                     |                |
| Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.                                 |                |
| Palokäyttäytyminen                                                                | B-s1, d0       |
| Tartuntalujuus vetokokeessa                                                       | $\geq 0,3$ MPa |
| Vaaralliset aineet                                                                | NPD            |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.