



TIKKURILA

PRESTONIT ALR

TYYPPI

Käyttövalmis, kevyt ruiskutasoite. Vesiohenteinen. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus. Täyttää rasitusluokka 04 vaatimukset.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Kattojen ja seinien osa- ja kokotasoitukseen sekä saumanauhojen kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa.

Soveltuu erityisesti levyseinille, myös betoni-, kevytbetoni-, rappauspinnoille sekä vanhoille maalipinnoille. Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydelliseksi tiedoksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTONIT ALR

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04
Värit	Valkoinen
Riittoisuus	Keskimäärin 1l/m ² 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
Täyttökyky	Enint. 3.0 mm, olosuhteista riippuen.
Pakkaukset	14 l
Ohenne	Vesi, yleensä ei ohenneta
Työtapa	Tasoiteruisku, teräslasta, telaus.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin (normaaliolosuhteissa 2-24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen).
Tiheys (kg/l)	1,3 kg/l, ISO 2811
Kutistuma	Erittäin vähäistä.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	60
Raekoko	Max. 0,30 mm
Varastointi	Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Säilyy avaamattomana 1 vuoden.

PRESTONIT ALR

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsitteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Käsittely

Levitä Prestonit ALR seinä- ja kattopinnoille tasoiteruiskulla ja tasoita teräslastalla. Paperisaumanauhan kiinnityksessä työstä sauma laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tasoite soveltuu myös käsinlevitykseen.

Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan. Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1-2 kertaa. Aikaisemmin tasoitetuilla kattopinnoilla viimeinen tasoituskerta voidaan jättää ruiskupintaiseksi.

Tasoitettu pinta voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinta suositellaan pohjamaalattavan.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsoolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsoolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsoolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsoolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTONIT ALR

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
16	
TIK-1650-5004a	
EN 13963:2005	
Kipsilevyjen saumasaine – tyyppi 2A.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1,d0
Taivutuslujuus	> 320 N
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTONIT ALR

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
16	
TIK-1620-5004b	
EN 15824:2009	
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 0,3$ MPa
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.