



TIKKURILA

ROSTEX

RUOSTEENESTOPOHJAMAALI / HIMMEÄ

TYYPPI

Alkydiä ja öljyä sisältävä ruosteenestopohjamaali teräspintojen pohjamaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Teräsrakenteet kuten säiliöt, palo-ovet, palotikkaat, lämpöpatterit, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja kuivaustelineet, veneet ym. kohteet ulkona ja sisällä.

SOVELTUVUUS

Rostex suojaa alustaa ja antaa hyvän ja kestävä pohjan pintamaalille.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

ROSTEX

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
Värit	Valmissävy Harmaa
Kiilto	Himmeä.
Riittoisuus	12 m ² /l.
Pakkaukset	0.333 l, 1 l, 3 l
Ohenne	1050
Työtap	Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Pölykuiva 2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.
Tiheys (kg/l)	n. 1,3 kg/l, ISO 2811
Kemikaalienkestävyys	Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä. Hyvä öljyjen ja rasvojen kestävyys.
Kulutuksenkestävyys	Hyvä
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	51

ROSTEX

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +35 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu pesuaineella, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista mahdollinen valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla (puhdistusaste St 2).

Ennen maalattu pinta:

Poista irtoava maali ja ruoste kaapimalla ja teräsharjauksella (puhdistusaste St 2). Pese pinta Panssaripesu pesuaineella, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua.

Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Sivelykäyttöön ei maalia yleensä tarvitse ohentaa. Korkeapainuiskutuksessa ohennetaan 0-5 til-% Lakkabensiinillä 1050.

Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia tai Panssari Akvaa

Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai lateksimaaleja.

Pinnoitus

Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia tai Panssari Akvaa.

Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai Helmeä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromeja. **VAROITUS.** Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Sisältää rasvahappoja, C18, tyydyttymättömiä, dimeerejä; koboltti-bis(2-etyyliheksanoattia) ja etyyliimetyyliketoksimeja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä.

ROSTEX



GHS02



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.