



TIKKURILA
YKKÖSKATTO
KATTOMAALI

TYYPPI

Puhtaan valkoinen, heijastamaton kattomaali. Korkealaatuinen erikoisdispersiomaali, sekä tela- että ruiskumaalaukseen. Erinomainen tartuntakyky sekä uusille että aiemmin maalatuille pinnoille. Vesiohenteinen ja täyshimmeä.M1 -luokitus. Joutsenmerkitty (lupanumero 4096 0027).

KÄYTTÖKOHTEET

Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sekä uudis- että huoltomaalaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu myös sinkityille ilmastointikanaville.

SOVELTUVUUS

Kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa. Soveltuu hyvän kulutuksenkeston ansiosta myös esim. keittiöiden, liike-, luokka- ja potilashuoneiden sekä porrashuoneiden kattopintojen maalaukseen. RL 01...03.





TIKKURILA

TUOTESELOSTE 04.08.2021

YKKÖSKATTO

TEKNISET TIEDOT

Maalautuoteryhmä 2012	311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
Perusmaalit	AP perusmaali
Värit	Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony-värikartan A:lla merkityt värit. Sävy voi poiketa mallista.
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus
Riittoisuus	Imeville pinnoille 5–7 m ² /l. Imemättömille pinnoille 9–11 m ² /l.
Pakkaukset	9 l, 18 l
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-5 til. %.
Kuivumisaika	Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 2–4 tuntia.
Tiheys (kg/l)	n. 1,3 kg/l, ISO 2811
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.
Pesunkestävyys	SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.
Lämmönkestävyys	85 °C, ISO 4211-3
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	35
VOC	(cat A/a) 30g/l (2010) Ykköskatto sisältää VOC max. 30 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Sävytetty tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

YKKÖSKATTO

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalattavat pinnat:

Puhdista pinnat Maalipesu pesuaineella. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Vesiarat kattopinnat esim. kalkkimaalilla maalattut tai ruiskutasoite katot. Poista tarvittaessa irtoava ja huonosti kiinnioleva aines ja pohjamaalaa liuotinhenteisellä Tixomatt sisäkattopohjamaalilla käyttöohjeen mukaan.

Maalaus

Sekoita Ykköskatto hyvin ennen käyttöä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Työvälineet puhdistetaan vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suosittelemme Tikkurilan Pensselipesua.

Hoitto-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella.

Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, pinta puhdistetaan kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.

Huoltokäsittely

Ykköskatolla maalattut kattopinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla. Katso esikäsittely.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.